

Круги, шестигранники

изготавливается согласно ГОСТ 1051-73 холодной прокаткой или волочением из горячекатаного проката (подката). Благодаря дополнительной обработке калиброванная сталь имеет более точные размеры по сечению. Для особо точных видов калиброванного проката применяют шлифование, полирование и другие методы обработки, повышающие точность размеров и уменьшающие шероховатость поверхности.

Сортамент стали: круглой - ГОСТ 7417-75 ; шестигранной - ГОСТ 8560-75