

Листовой прокат

Лист г/к обыкновенного качества ст. 3

Толстолистовая сталь (толщина 4-160мм) изготавливается по ГОСТ 14637-89 .

Тонколистовая сталь (толщина 0,5-3,9мм) изготавливается по ГОСТ 16523-89 .

Сортамент соответствует ГОСТ 19903-74 ,химический состав стали соответствует ГОСТ 380

Лист г/к низколегированный.

Данный вид продукции используется для сварных, клепанных или болтовых конструкций в изделиях, в основном, без дополнительной термической обработки.

Прокат листовой из стали низколегированной изготавливается согласно ГОСТ 19281-89 толщиной 4-60 мм.

В зависимости от вида металлопродукции и толщины, листы г/к низколегированные изготавливают из сталей марок: Ю9Г2, 09Г2С, 09Г2С-12, 17Г1С, 17Г1СУ, 10ХСНД.

Поверхность, требования к кромкам и концам данного листового проката должны соответствовать ГОСТ 14637-89 .

Сталь листовая холоднокатаная

Изготавливается по ГОСТ 16523-89 .Сортамент должен соответствовать ГОСТ 19904-74 .

Прокат изготавливается из марок стали: Ст08(кп,пс), Ст10(кп, пс), Ст15(кп,пс), Ст20(кп,пс), Ст25, Ст30, Ст35, Ст40, Ст45. Химический состав стали соответствует ГОСТ 1050-88 .